

# TIMBY

# PANAGET

manufacture française de parquet  
DEPUIS 1929



## OTELLO 139 Rovere Authentique – 14 mm

### Design

Monolama

fabbricato secondo la norma NF-EN 13489

Maschio / Femmina

### Descrizione

Larghezza: 139 mm

Lunghezza: da 400 a 2000 mm

Spessore: 14 mm

Strato d'usura: 3,4 mm

Supporto: compensato

Controbilanciamento: derullato in legno

Profilo: 4 biselli

### Packaging

Mq/pacco: 1,39

Pacchi/paletta: 55

Mq / paletta: 76,45

Peso / mq : 7,4 kg

Peso / paletta: 586 kg

Classe d'uso : 31

Essenza : **Rovere**

Provenienza : **Francia**

Scelta: **AUTHENTIQUE**- Legno chiaro e scuro- nodi neri- nodi otturati- nodi parzialmente aperti- scolorimento- tracce nere- fessure-tracce d'alburno

### Finiture

#### bois flotte' :

Vernice Ecostrong  
spazzolato aspetto legno  
grezzo opaco

#### linen:

Vernice Ecostrong  
spazzolato con  
velo di bianco opaco

#### saphir:

Vernice Ecostrong  
spazzolato  
sbiancato opaco

#### topaze:

Vernice Ecostrong  
spazzolato  
naturale opaco

#### oliato rafia:

Olio-Cera  
spazzolato  
tonalità rafia naturale

#### oliato tufeau:

Olio-Cera  
non spazzolato  
tonalità gesso

# Messa in opera

posa flottante con colla

posa incollata

## DICHIARAZIONE DI PERFORMANCE

N° 18015/RPC/2013

**Identificazione del prodotto di riferimento:** Otello 139 , 14 mm, ROVERE

**Uso previsto, tipo di applicazione:** utilizzo in interno, posa flottante con colla secondo DTU 51.11

**Nome-Ragione sociale:** PANAGET

**Indirizzo:** 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré-Francia

**Sistema di valutazione e di verifica della costanza n° 4**

**Prestazioni dichiarate:**

<u>Caratteristiche essenziali</u>	<u>Prestazioni</u>	<u>Specifiche tecniche armonizzate</u>
Reazione al fuoco	Dfl-s1	
Caratteristiche che consentono questa classificazione:		
- Densità media minima(Kg/m3)	500	
- Spessore medio(mm)	14	NF EN 14342+A1:2008
- Condizioni di utilizzo	uso in interno, posa flottante	
Emanazione di formaldeide	E1	
Resistenza alla rottura	NPD	
Scivolosità	NPD	
Conducibilità termica	0,13	
Resistenza termica(m2.K/W)	0,11	
Durevolezza biologica	Classe 1	

NPD= Prestazione non determinata

La società PANAGET certifica che le prestazioni del prodotto identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate e che questa dichiarazione viene effettuata sotto la sua sola responsabilità.