

TIMBY



DIVA 184 Rovere Zenitude – 14 mm

Design	Descrizione	Packaging
Monolama	Larghezza: 184 mm	Mq/pacco: 1,84
fabbricato secondo la norma NF-EN 13489	Lunghezza: da 400 a 2000 mm	Pacchi/paletta: 44
Maschio / Femmina	Spessore: 14 mm Strato d'usura: 3,4 mm Supporto: compensato Controbilanciamento: derullato in legno Profilo: 4 biselli	Mq / paletta: 80,96 Peso / mq : 7,4 kg Peso / paletta: 619 kg

Classe d'uso : 31

Essenza : **Rovere**

Provenienza : **Francia**

Scelta: **ZENITUDE**- Legno chiaro e scuro- nodi neri- nodi otturati- nodi parzialmente aperti - scolorimento- fessure- tracce d'alburno. Scelta con tutte le singolarità del legno senza limiti.

Finiture

bois flotte' :

Vernice Ecostrong
spazzolato aspetto legno
grezzo opaco

linen:

Vernice Ecostrong
spazzolato
con velo di bianco opaco

habano:

Vernice Ecostrong
spazzolato
tonalità avana opaco

perline:

Vernice Ecostrong
spazzolato
grigio-azzurro opaco

TIMBY

PANAGET

manufacture française de parquet
DEPUIS 1929

**prunia:**

Vernice Ecostrong
spazzolato
tonalità vinaccia opaco

salina:

Vernice Ecostrong
spazzolato
tonalità rovere delle saline
opaco

topia:

Vernice Ecostrong
spazzolato
tonalità talpa
opaco

oliato bianco:

Olio-Cera
spazzolato
bianco

oliato grigio:

Olio-Cera
spazzolato
grigio

oliato naturale:

Olio-Cera
spazzolato
naturale

oliato cera antichizzata:

Olio-Cera
spazzolato
bruno nero

oliato rafia:

Olio-Cera
spazzolato
tonalità rafia
naturale

oliato tufeau:

Oliato-Cera
non spazzolato
tonalità gesso

oliato flanelle:

Oliato-Cera
tonalità grigio bruno

Messa in opera

posa flottante con colla

posa incollata

Per i parquet oliati, dopo la posa, passate uno strato sottile di olio per la manutenzione Panaget (fare riferimento alla scheda per la manutenzione).

DICHIARAZIONE DI PERFORMANCE

N° 6901L/RPC/2013

Identificazione del prodotto di riferimento: Diva 184 , 14 mm, ROVERE

Uso previsto, tipo di applicazione: utilizzo in interno, posa flottante con colla

TIMBY



Nome-Ragione sociale: PANAGET

Indirizzo: 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré-Francia

Sistema di valutazione e di verifica della costanza n° 4

Prestazioni dichiarate:

<u>Caratteristiche essenziali</u>	<u>Prestazioni</u>	<u>Specifiche tecniche armonizzate</u>
Reazione al fuoco	Dfl-s1	
Caratteristiche che consentono questa classificazione:		
- Densità media minima(Kg/m3)	500	
- Spessore medio(mm)	14	NF EN 14342+A1:2008
- Condizioni di utilizzo	uso in interno, posa flottante	
Emanazione di formaldeide	E1	
Resistenza alla rottura	NPD	
Scivolosità	NPD	
Conducibilità termica	0,13	
Resistenza termica(m2.K/W)	0,11	
Durevolezza biologica	Classe 1	

NPD= Prestazione non determinata

La società PANAGET certifica che le prestazioni del prodotto identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate e che questa dichiarazione viene effettuata sotto la sua sola responsabilità.