



Scheda tecnica RECINZIONE CHIUSA

Referenza:	Legno Polimerico Composito Tavola
Struttura:	7 camere, doppia fascia, profilo unico
Superficie:	Spazzolato su entrambi i lati
Composizione:	50% PVC, 40% Polvere di legno, 10% Additivi
Dimensioni:	150 × 24 mm
Spessore:	4 mm
Lunghezza:	1800 mm
Densità:	1.37 gr/cm ³
Peso:	2.05 gr/mt lineare
Temperatura:	≥ 75°C (standard EN ISO 306)
Caratteristiche di flessione:	<i>forza flessurale:</i> 27.12 N/mm ² <i>modulo flessurale:</i> 4003.7 N/mm ²
Espansione lineare:	secondo standard DIN 53752 Coefficiente 31.10 ⁻⁶ (tra 60°C e -20°C)
Assorbimento Acqua:	secondo standard EN 317 5.3 % (dopo 5 ore in acqua bollente)
Pezzi/pacco:	4 (7.2 mt lineari)

