



## Scheda tecnica RECINZIONE APERTA

<b>Referenza:</b>	Legno Polimerico Composito Tavola
<b>Struttura:</b>	Profilo vuoto a 4 camere
<b>Composizione:</b>	50% PVC, 40% Polvere di legno, 10% Additivi
<b>Dimensione:</b>	125 × 24 mm
<b>Spessore:</b>	4.5 mm
<b>Lunghezza:</b>	1500 mm
<b>Densità:</b>	1.37 gr/cm <sup>3</sup>
<b>Peso:</b>	1.9 gr/mt lineare
<b>Temperatura:</b>	≥ 75°C (standard EN ISO 306)
<b>Espansione lineare:</b>	0.4% (100° Calgon 60 mm) (standard EN 479)
<b>Assorbimento Acqua:</b>	secondo standard EN 317 <i>spessore: 1.5%</i> <i>incremento peso: 4%</i>
<b>Resistenza a umidità:</b>	secondo standard TS EN 321 <i>forza flessurale: ≤ 20% (comparato con prima misurazione)</i> <i>modulo flessurale: ≤ 20% (comparato con prima misurazione)</i>
<b>Pezzi/pacco:</b>	4 (7.2 mt lineari)

