

Scheda Dati Tecnica

dimensione	spessore (d)	$8 \pm 0,50 \text{ mm} \cdot d_{\text{max}} - d_{\text{min}} \leq 0,50 \text{ mm}$		
	lunghezza	$1288 \pm 0,50 \text{ mm}$		
	larghezza (b)	$195 \pm 0,10 \text{ mm} \cdot b_{\text{max}} - b_{\text{min}} \leq 0,20 \text{ mm}$		
profilo	lato lungo	twin clic+	lato corto	1clic 2go pure +
scanalatura	lato lungo	scanalatura a v	lato corto	scanalatura a v



Uso domestico intensivo



Uso commerciale intensivo

TOLLERANZA

ortogonalità	EN 13329	$\leq 0,20 \text{ mm}$
linearità	EN 13329	$\leq 0,30 \text{ mm}$
resistenza ai micro graffi	EN 13329	$\leq \text{MSR-B2}$
uniformità trasversale	EN 13329	concavo: $\leq 0,15\%$ · convesso: $\leq 0,20\%$
uniformità in lunghezza	EN 13329	concavo: $\leq 0,50\%$ · convesso: $\leq 1,00\%$
spazi vuoti fra gli elementi	EN 13329	media: $\leq 0,15 \text{ mm}$ · max: $\leq 0,20 \text{ mm}$
Differenza di altezza fra gli elementi	EN 13329	media: $\leq 0,10 \text{ mm}$ · max: $\leq 0,15 \text{ mm}$
disallineamento		$\pm 2 \text{ mm}$

TEST

Resistenza all'abrasione		EN 13329	AC5 (≥ 6000 rpm)
Resistenza all'impatto		EN 13329	Palla piccola ≥ 70 mm · palla grande ≥ 1000 mm
Resistenza alle macchie	gruppo 1 & 2	EN 13329	grado 5
	gruppo 3		≥ grado 4
Test della sedia a rotelle		EN 13329	Nessun cambio nell'apparenza o danno come definito per EN 425
Effetto della gamba di un mobile		EN 13329	Nessun danno dovrebbe essere visibile, quando testato con un tipo di piede 0
Indentazione statica		EN 13329	≤ 0,05 mm
Resistenza alla luce		EN 13329	Scala di grigio ≥ 4 al grado di blu wool 6
Variazioni dimensionali dopo cambio dell'umidità relativa		EN 13329	longitudinale ≤ 0,9 mm · trasversale ≤ 0,9 mm
Forza di bloccaggio		EN 13329	lunghezza ≥ 1 kN/m · spessore ≥ 2 kN/m
Solidità della superficie		EN 13329	≥ 1,25 N/mm²

AMBIENTE

Emissione di formaldeide	EN 16516	class E1
--------------------------	----------	----------

COMPORTAMENTO FISICO

Comportamento al fuoco	EN 13501-1	Bfl s1
Resistenza allo scorrimento	EN 13893	Classe tecnica DS
Resistenza termica	EN 12667	$0,073 \text{ (m}^2\text{K)/W} \pm 15\%$
Conducibilità termica	EN 12664	$0,110 \text{ W/(m}^2\text{K)} \pm 15\%$
Comportamento antistatico	EN 1815	Tensione del corpo $\leq 2 \text{ kV}$

*per uso domestico rispetto alle condizioni di garanzia. Termini dettagliati di garanzia: www.krono-original.com

kronospan

La scheda dati è aggiornata regolarmente per incontrare i nuovi standard tecnologici.
Questa versione rimpiazza tutte le versioni precedenti così come quelle non datate
Questa versione prende effetto sulla creazione. Versione 12/2023

Kronoflooring GmbH
Mühlbacher Straße 1
01561 Lampertswalde/Germany
Ph. +49 3522 33 30 • Fax: +49 3522 33 399
info@kronoflooring.com