



## Scheda tecnica RECINZIONE APERTA

|                              |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referenza:</b>            | Legno Polimerico Composito Tavola                                                                                                                                   |
| <b>Struttura:</b>            | Profilo vuoto a 4 camere                                                                                                                                            |
| <b>Composizione:</b>         | 50% PVC, 40% Polvere di legno, 10% Additivi                                                                                                                         |
| <b>Dimensione:</b>           | 125 × 24 mm                                                                                                                                                         |
| <b>Spessore:</b>             | 4.5 mm                                                                                                                                                              |
| <b>Lunghezza:</b>            | 1500 mm                                                                                                                                                             |
| <b>Densità:</b>              | 1.37 gr/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                             |
| <b>Peso:</b>                 | 1.9 gr/mt lineare                                                                                                                                                   |
| <b>Temperatura:</b>          | ≥ 75°C (standard EN ISO 306)                                                                                                                                        |
| <b>Espansione lineare:</b>   | 0,4% (100° lungo 60 mm ) (standard EN 479)                                                                                                                          |
| <b>Assorbimento Acqua:</b>   | secondo standard EN 317<br><i>spessore:</i> 1.5%<br><i>incremento peso:</i> 4%                                                                                      |
| <b>Resistenza a umidità:</b> | secondo standard TS EN 321<br><i>forza flessurale:</i> ≤ 20% (comparato con prima misurazione)<br><i>modulo flessurale:</i> ≤ 20% (comparato con prima misurazione) |
| <b>Pezzi/pacco:</b>          | 4 (7.2 mt lineari)                                                                                                                                                  |

